



Spørgsmål og svar

Der opstår i det daglige mange spørgsmål om termoruders funktioner som vi her har givet nogle korte svar på.



Dug indvendigt

Indvendig dug/kondens kan skyldes for høj luftfugtighed eller utilstrækkelig isolerende rude. Drejer det sig om et uopvarmet rum, bør det opvarmes, til duggen forsvinder.



Energiruder giver en højere indvendig overfladetemperatur og minimerer dermed dugdannelse.

Fugt skader både helbredet og huset, hvor der kan udvikles råd og svamp. Derfor er det et godt råd, når ruderne dugger: Luft ud - kortvarigt, kraftigt og flere gange om dagen så væggene ikke når at køle af. På den måde sikres et sundere indeklima til gavn for både beboere og hele bygningen - og dugproblemet på termoruderne løses samtidigt.

Dug mellem glassene

Opstår duggen derimod mellem glassene i en termorude som en grålig film (oftest på den øverste tredjedel), er termoruden "punkteret" og skal udskiftes. Ikke fordi isoleringsværdien forringes i gammeldags termoruder, men fordi udsynet forstyrres. I energiruder ødelægges belægningen og gasen forsvinder, hvorved isoleringen forringes. Punkterede/utætte termoruder er omfattet af "Glasindustriens Garantisikring".

Dug udvendigt

Energiruder har på grund af deres gode isoleringsevne en lavere temperatur på det udvendige glas. Det betyder, at denne rudetype ved særlige vejrforhold kan dugges på ydersiden.

Se Glasindustriens vejledning: Kondens på glas.

Urenheder

Glas er et naturprodukt, bestående af bl.a. soda-kalk-silikat. Selv om råmaterialerne renses meget omhyggeligt, kan det ikke undgås, at der i enkelte tilfælde vil kunne forekomme små urenheder i glasset.



Ridser og snavs

En færdig termorude er resultatet af en omfattende industriel proces, der udføres med meget stor omhu. Alligevel kan det - trods påpasseligheden ske, at der i produktionen opstår små ridser i glasset eller at der sidder smudspartikler på den indvendige side af termoruden.



Se Glasindustriens vejledning: "Rengøring af glas. Undgå ridser i glas."

Reklamationer over urenheder og ridser vurderes af en fagmand, ud fra termorudestandarden eller den til enhver tid gældende udgave af Glasindustriens datablad: "Termoruders Visuelle Kvalitet".